

Atua formando uma película com alto poder de aderência, alta proteção anticorrosiva para chapas metálicas (ferrosas), fácil aplicação e secagem rápida.

INDICAÇÃO

Indicado para pintura de superfícies metálicas (ferrosas).

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



30 a 40min
Ao toque



8 a 10h
Entre demãos



24h
Final



FÁCIL
APLICAÇÃO

SECAGEM
RÁPIDA

ALTA
PROTEÇÃO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa, agentes químicos ou mofo.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Pincel
ou Trincha



Rolo de
espuma



Pistola

DILUIÇÃO

(15% de diluição)

Dilua 5 partes do produto com ¾ de Solvente 1030.



Uso de Pistola

(30% de diluição) Dilua 5 partes do produto com 1,5 parte de Thinner 1010.



NÚMERO
DE DEMÃOS

1 a 2

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir. Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Pode ser nocivo se ingerido. Pode provocar sonolência ou vertigem. Pode provocar defeitos genéticos.
- Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar câncer. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Provoca dano ao sistema nervoso central e ao fígado por exposição repetida ou prolongada.
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



0800 9709089
sac@iquine.com.br



Quím. Responsável:
Rosangela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.678954

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina à base de poliácidos, poliálcoois e óleos secativos, pigmentos ativos e inertes, aditivos e solventes alifáticos.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.1.1.2

ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%): ≥ 50
- VOC (g/L): <450
- Peso Específico (g/cm3): 1,15 - 1,25
- Viscosidade (KU): 80 - 90

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

AGUDA
TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

