

USO EXTERIOR
E INTERIOR

FÁCIL
APLICAÇÃO

MELHOR
ACABAMENTO



Apresenta ótimo rendimento e secagem rápida. De fácil aplicação, alastramento e de aparência leitosa, proporciona um filme incolor, transparente, brilhante e resistente após sua secagem. É indicado para proteção e brilho de superfícies externas e internas de alvenaria, paredes pintadas, concreto, tijolo aparente, pedra mineira em parede.

INDICAÇÃO

Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria, bloco de concreto ou cimento amianto.

EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO

Tijolo Aparente

Concreto e Pinturas Acrílicas



3,6L



15 L



3,6L



15 L

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



30 min
Ao toque



3 a 4h
Entre demãos



4h
Final

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

PAREDES COM	O QUE FAZER
Manchas de gordura	Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.
Manchas de mofo	Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem.
Partes soltas ou malconservadas	Remova as partes sem aderência e aplique em seguida uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA). Essa aplicação serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem.
Alvenaria nova	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois, aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE. Se a cura não estiver completa, aplicar uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA).

APLICANDO O PRODUTO

Para aplicar o verniz acrílico use:



Rolo de Lã



Pincel



Airless



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Abra a lata e misture bem o verniz.



Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

(30% de diluição)
Dilua 5 partes de verniz com 1 ½ parte de água.



Uso de Airless

Dilua com 30% - 40% de água por litro e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m²/min.



NÚMERO DE DEMÃOS
2 a 3

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Perigo: Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provar defeitos genéticos.
- Pode provocar câncer.
- Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílico-estirenada, coalescentes, aditivos, microbicidas não metálicos e água. Substâncias que contribuem para o perigo:
5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT.

TIPO
4.8.4

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 30
- VOC (g/L) < 130
- Viscosidade KU **55 - 65**
- Peso Específico (g/cm³) **0,97 - 1,03**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso).

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

