

Esmalte Epóxi que proporciona grande durabilidade e resistência química e mecânica. De acabamento brilhante, oferece ótima aderência aos mais diversos tipos de superfícies internas.

INDICAÇÃO

Indicado para superfícies internas de concreto, alvenaria, metálicas em geral, alumínio, galvanizado, pisos de cimento, tijolos, azulejos e madeiras não resinosas.

EMBALAGEM / RENDIMENTO POR DEMÃO



SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



Após esse período, deverá ser realizado um breve lixamento.

CORES E ACABAMENTO

NÚMERO DE CORES

9 CORES PRONTAS

ACABAMENTO

BRILHANTE

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

Observação: Após o preparo da superfície e, quando necessário, a aplicação do *DIALINE FUNDO EPÓXI*, respeite o tempo de secagem final recomendado antes de aplicar o *DIALINE ESMALTE EPÓXI*, conforme as instruções de aplicação do produto.

SUPERFÍCIES	O QUE FAZER
Alvenaria	A superfície deve estar isenta de cal e umidade (30 dias de cura). Aplique uma demão de <i>DIALINE FUNDO EPÓXI</i> .
Piso de cimento	Aguarde a secagem e a cura completa por pelo menos 30 dias. O piso deve estar perfeitamente limpo, isentos de graxa, óleos ou qualquer outro contaminante. Aplique uma demão de <i>DIALINE FUNDO EPÓXI</i> .
Piso de cimento queimado	Lave com uma solução de ácido muriático, enxágue com água em abundância. Após a secagem, aplique uma demão de <i>DIALINE FUNDO EPÓXI</i> .
Azulejos	Limpe bem com detergente, principalmente os rejuntas. Enxágue e aguarde a secagem. Depois aplique uma demão de <i>DIALINE FUNDO EPÓXI</i> .
Aço, ferro, galvanizado e alumínio	Elimine a oxidação, as graxas ou outros contaminantes, depois aplique uma demão de <i>DIALINE FUNDO EPÓXI</i> .
Madeiras internas	O <i>DIALINE ESMALTE EPÓXI</i> não é indicado para madeiras verdes ou com excesso de resina. Para os demais tipos de madeira, lixe bem a superfície, remova todo o pó e aplique o produto.
Superfícies já pintadas	Verifique se a pintura existente apresenta boa aderência ao <i>DIALINE ESMALTE EPÓXI</i> . Se estiver em boas condições, lixe, limpe e aplique o produto. Caso contrário, remova a pintura antiga e prepare a superfície como se fosse a primeira aplicação.


FAZENDO A PINTURA

Para aplicar use: Pincel Rolo de lã para epóxi Pistola

Proteja tudo o que você não quer pintar. Abra a lata e faça a catálise do esmalte. Após a catálise, faça a diluição de acordo com as instruções.

CATÁLISE

Adicione 1 parte de *DIALINE CATALISADOR EPÓXI (B)* sobre 3 partes de *DIALINE ESMALTE EPÓXI (A)*. Aguarde de 10 a 15 minutos e dilua com *DIALINE DILUENTE EPÓXI* conforme a aplicação.



Obs.: Sua reação química é irreversível, portanto prepare apenas o volume a ser utilizado.

Tempo de indução: 10 a 15 minutos / Pot-life: 4h

IMPORTANTE: Após etapa da catálise, aguardar o tempo de indução e efetuar a diluição, conforme recomendação.

Diluição mais recomendada para esse método de aplicação

DILUIÇÃO

Pincel, rolo e trincha (15% de Diluição)

Dilua 6 partes da tinta catalisada com 1 parte de *DIALINE DILUENTE EPÓXI*.

Ex.: Adicione 150 ml de *DIALINE DILUENTE EPÓXI* para cada 1 litro de tinta.



Pistola (20% de Diluição)

Dilua 5 partes da tinta catalisada com 1 parte de *DIALINE DILUENTE EPÓXI*.

Ex.: Adicione 200 ml de *DIALINE DILUENTE EPÓXI* para cada 1 litro de tinta.



NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 3
com intervalos de 16 a 48 horas.

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 7 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos d'água podem causar manchas. caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- O Dialine Esmalte Epóxi quando exposto ao tempo (radiação UV), calcina e pode ocorrer amarelamento, mas mantém a mesma resistência química.
- Líquido e vapores inflamáveis pode ser nocivo se ingerido e em contato com a pele, povoca irritação à pele e ocular grave. Pode provocar reações alérgicas na pele
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado de calor/faísca / chama aberta / superfícies quentes. Não fume. Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
- Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial. Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Em todos os casos, procurar auxílio médico levando consigo esta embalagem e a FDS.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800-722-6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, cargas minerais inertes, pigmento inorgânico e aditivos.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702

**TIPO
4.1.1.12**

ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%): ≥ 85
- VOC (g/L): < 300
- Peso Específico (g/cm³): 1,30 - 1,50
- Viscosidade (KU): 70 - 80

INFORMAÇÕES TOXILÓGICAS

**AGUDA
TOXICIDADE***

VALIDADE

Conforme data de validade indicada na embalagem (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS – Ficha de informação de Segurança de Produtos Químicos – disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.