

Desenvolvido para aumentar a aderência do Dialine Esmalte Epóxi e uniformizar a absorção das superfícies. Fácil de aplicar, apresenta alto poder de enchimento, boa cobertura, ação anticorrosiva e ótima aderência.

INDICAÇÃO

Indicado para superfícies internas de concreto, alvenaria, metálicas em geral, alumínio, galvanizado, pisos de cimento, tijolos, azulejos e madeiras não resinosas.

EMBALAGEM / RENDIMENTO POR DEMÃO



Até 60m²

3,6L

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

2h
Ao toque

8h
Ao manuseio

16 a 48 h
Entre demãos

24 h 7 dias
Final Cura total

Após esse período, deverá ser realizado um breve lixamento.

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

SUPERFÍCIES	O QUE FAZER
Alvenaria	A superfície deve estar isenta de cal e umidade (30 dias de cura). Aplique uma demão de DIALINE FUNDO EPÓXI.
Piso de cimento	Aguarde a secagem e a cura completa por pelo menos 30 dias. O piso deve estar perfeitamente limpo, isentos de graxa, óleos ou qualquer outro contaminante. Aplique uma demão de DIALINE FUNDO EPÓXI.
Piso de cimento queimado	Lave com uma solução de ácido muriático, enxágue com água em abundância. Após a secagem, aplique uma demão de DIALINE FUNDO EPÓXI.
Azulejos	Limpe bem com detergente, principalmente os rejuntas. Enxágue e aguarde a secagem. Depois aplique uma demão de DIALINE FUNDO EPÓXI.
Aço, ferro, galvanizado e alumínio	Elimine a oxidação, as graxas ou outros contaminantes, depois aplique uma demão de DIALINE FUNDO EPÓXI.
Madeiras internas	O DIALINE ESMALTE EPÓXI não é indicado para madeiras verdes ou com excesso de resina. Para os demais tipos de madeira, lixe bem a superfície, remova todo o pó e aplique o produto.
Superfícies já pintadas	Verifique se a pintura existente apresenta boa aderência ao DIALINE ESMALTE EPÓXI. Se estiver em boas condições, lixe, limpe e aplique o produto. Caso contrário, remova a pintura antiga e prepare a superfície como se fosse a primeira aplicação.


FAZENDO A PINTURA

Para aplicar use: Pincel Rolo de lã para epóxi Pistola

Proteja tudo o que você não quer pintar. Abra a lata e faça a catálise do fundo. Após a catálise, faça a diluição de acordo com as instruções.

CATÁLISE

Adicione 1 parte de DIALINE CATALISADOR EPÓXI (B) sobre 3 partes DIALINE FUNDO EPÓXI (A). Aguarde de 10 a 15 minutos e dilua com DIALINE DILUENTE EPÓXI conforme a aplicação.



Obs.: Sua reação química é irreversível, portanto prepare apenas o volume a ser utilizado.

Tempo de indução: 10 a 15 minutos / Pot-life: 4h

IMPORTANTE: Após etapa da catálise, aguardar o tempo de indução e efetuar a diluição, conforme recomendação.

DILUIÇÃO

Pincel, rolo e trincha (15% de Diluição)

Dilua 6 partes da tinta catalisada com 1 parte de DIALINE DILUENTE EPÓXI.
Ex.: Adicione 150 ml de DIALINE DILUENTE EPÓXI para cada 1 litro de tinta.



Pistola (20% de Diluição)

Dilua 5 partes da tinta catalisada com 1 parte de DIALINE DILUENTE EPÓXI.
Ex.: Adicione 200 ml de DIALINE DILUENTE EPÓXI para cada 1 litro de tinta.



NÚMERO DE DEMÃOS 1 a 2

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 7 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos d'água podem causar manchas. caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- O Dialine Esmalte Epóxi quando exposto ao tempo (radiação UV), calcina e pode ocorrer amarelamento, mas mantém a mesma resistência química.
- Líquido e vapores inflamáveis pode ser nocivo se ingerido e em contato com a pele.
- Provoca irritação à pele e ocular grave.
- Pode provocar reações alérgicas na pele
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado de calor/faixa / chama aberta / superfícies quentes. Não fume. Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
- Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial. Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Em todos os casos, procurar auxílio médico levando consigo esta embalagem e a FDS.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800-722-6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, cargas minerais inertes, pigmento inorgânico e aditivos.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702

**TIPO
4.1.1.9**

ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%): ≥ 85
- VOC (g/L): < 300
- Peso Específico (g/cm³): 1,25 - 1,40
- Viscosidade (KU): 70 - 80

INFORMAÇÕES TOXILÓGICAS

**AGUDA
TOXICIDADE***

VALIDADE

Conforme data de validade indicada na embalagem (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS – Ficha de informação de Segurança de Produtos Químicos – disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.