



Com grande aderência e resistência às intempéries, tem alto poder de enchimento e secagem rápida. Requer pintura de acabamento.

INDICAÇÃO

É indicada para correção e nivelamento de superfícies externas e internas de alvenaria, gesso e concreto.

EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO

Alvenaria, gesso e concreto.

Repintura



SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

1h
Ao toque

3 a 4h
Lixamento

1 a 2h
Entre demãos

5h
Final

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

| PAREDES COM | O QUE FAZER |
|--|--|
| Manchas de gordura | Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem. |
| Manchas de mofo | Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem. |
| Partes soltas ou malconservadas | Remova as partes sem aderência e aplique em seguida uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA). Essa aplicação serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem. |
| Alvenaria nova | Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois, aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE. Se a cura não estiver completa, aplicar uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA). |

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a massa, use:



Espátula



Desempenadeira de aço



Airless



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Para dar acabamento, lixe com lixa fina de grana 220 a 320. O lixamento final não deve ocorrer após 12 horas da aplicação do produto.

DILUIÇÃO

Pronto para uso.



Uso de Airless

SEM DESPÉRDICIO

Evite o desperdício do produto: comece a aplicação sempre pelo canto da parede em direção ao centro e, de preferência, de baixo para cima.

Dilua com até 10% de água por litro e aplique com pressão entre 1800 e 2200 psi. Use bico com abertura de 0,025" e a velocidade de aplicação entre 5 e 9m²/min.



NÚMERO DE DEMÃOS

2 a 3

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação moderada à pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosangela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílico-estirenada, cargas minerais, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, microbicidas não metálicos e água. Substâncias que contribuem para o perigo:
5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole -3-ona.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 e em conformidade com a NBR 15348.

**TIPO
4.7.1**

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 60
- VOC (g/cm³) < 50
- Consistência (cm) **5 - 6**
- Peso Específico (g/cm³) **1,55 - 1,70**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso).

****Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.**

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

